



homakoll 102.2

Клей для окучивания профиля водно-дисперсионный

Предназначен для облицовывания профильных погонажных изделий из МДФ, ДСП или массива древесины пленками ПВХ, декоративными пленками с финиш-эффектом, а также шпоном (натуральным и fine-line) методом окучивания. Может применяться для облицовывания плит из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП) декоративными пленками на основе полимеров (ПВХ, полипропилена, полиэфиров и др.).

Свойства

- образует эластичный клеевой шов;
- обладает высокой адгезией к различным декоративным полимерным пленкам.

Тара и упаковка

Ведро 10 кг, 30 кг.

Основа

Водная полимерная дисперсия.

Технические характеристики

Динамическая вязкость по Брукфильду R6/20 при 20°C.	11000 - 17000 мПа·с
Показатель pH	6,5 – 7,5
Содержание нелетучих веществ	не менее 63%
Продукт пожаро- и взрывобезопасен	

Открытое время

8–10 мин (зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания).

Способ нанесения

- вальцовыми и ракельными клеенаносящими устройствами;
- вручную кистью, шпателем или валиком;
- клеевым пистолетом для вязких клеев.

Расход клея

90–100 г/м²

■ **Применение**

Перед облицовыванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.

Влажность склеиваемых материалов должна соответствовать техническим требованиям на них, наиболее благоприятная температура склеивания 18 – 23°C.

Не проводить склеивание при температуре ниже +10°C.

Перед применением клей тщательно перемешать.

Склеивание производить на сырой клеевой слой сразу после нанесения клея. Облицовочный материал после соединения с поверхностью основания необходимо прижать методом прикатывания. После облицовывания изделие необходимо выдержать не менее 8 часов.

■ **Внимание!**

Облицовывание профильных погонажных изделий декоративными пленками методом окутывания с применением клея homakoll 102.2 может производиться только на оборудовании, предназначенном для водно-дисперсионных клеев.

■ **Условия хранения и транспортировки**

Не допускать замораживания. Нижний предел температуры 5°C.

Избегать нагревания емкостей выше 30°C.

■ **Гарантийный срок хранения**

6 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ **Примечание**

Остатки клея с изделий, оборудования и инструментов смыть водой, не дожидаясь высыхания.

Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.

■ **Важно**

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ **Дополнительная информация**

Продукты постоянно совершенствуются.

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от конкретного технологического процесса под заказ.