



homaton 078

Грунтовка фунгицидная водно-дисперсионная

Предназначена для подготовки и защиты изделий из древесины, в том числе оконных и дверных блоков перед финишной отделкой. Не требует дополнительного разбавления. Рекомендуется применять перед нанесением лаков homaton 177. Глубоко проникает в древесину благодаря наличию в составе специальной модифицированной акриловой дисперсии.



Свойства

- предотвращает появление грибковой синевы, плесени;
- укрепляет поверхность дерева перед нанесением лаков homaton;
- улучшает адгезию поверхности перед нанесением лаков homaton;
- уменьшает расход покрывных лаков homaton;
- морозостойкая.

Тара и упаковка

Канистра 10 кг, ведро 30 кг.

Основа

Водная модифицированная акриловая дисперсия.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Цвет | белый |
| Внешний вид покрытия | покрытие не вуалирует текстуру древесины |
| Вязкость по ВЗ-246 (d=2 мм) | 40 – 50 секунд |
| Содержание нелетучих веществ | 10 – 12,5% |
| Плотность при 20°С | 1,01 – 1,05 г/см ³ |
| Показатель pH | 7,0 – 9,0 |
| Продукт пожаро- и взрывобезопасен | |

Способ нанесения

Наносится методом струйного облива, окунанием, пневмораспылением в один слой. Допускается нанесение кистью.

При нанесении методом окунания изделие выдерживается в ванне в течение 5-10 секунд.

Расход

В среднем 80-120 г/м² (в зависимости от впитывающей способности используемой древесины).

Применение

Грунтовка готова к применению.
Перед использованием грунтовку тщательно перемешать.

Не смешивать с органорастворимыми грунтовками и растворителями.

Перед грунтованием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел, смолы и акклиматизированы.
Наиболее благоприятная влажность древесины 8-14%, температура в цехе не ниже 18°C и не выше 30°C, относительная влажность воздуха 50-75%.

Высушенная поверхность шлифуется от поднявшегося ворса шлифовальной бумагой с зернистостью Р 150-180. Удаляется пыль.

Время высыхания «до отлипа» составляет 1-1,5 часа при (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5%).
Изделие готово к дальнейшей обработке через 5-6 часов.

■ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается 1 кратковременное замораживание.
Избегать нагревания емкостей выше 30°C.

■ **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ **Примечание**

Остатки грунтовки с инструментов и тары смыть теплой водой с мылом, не дожидаясь высыхания.

■ **Важно**

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность применения продуктов зависит от многих факторов, необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ **Дополнительная информация**

Продукты постоянно совершенствуются.
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.