



homakoll 663.1

Клей-расплав для облицовывания кромок

Предназначен для декоративной отделки кромок материалами на основе: бумаг, пропитанных полиэфирными и меламиновыми смолами, шпона, пластикового ламината, полимерных обработанных пленок (ПВХ, АВС, акрил и др.) при производстве корпусной мебели. Рекомендуется для высокоскоростных автоматических кромкооблицовочных линий. Модификация с меньшим содержанием наполнителя.

■ Свойства

- обладает высокой клеящей способностью;
- оптимальное сочетание наполнителя, скорости схватывания и вязкости клея;
- высокая теплостойкость клеевого шва.

■ Тара и упаковка

Мешок 25 кг.

■ Основа

Этиленвинилацетат.

■ Технические характеристики

Форма	гранулы
Цвет	натуральный (бежевый), коричневый
Вязкость ASTM D-3236 при 200°C	60000-80000 мПа*с
Температура размягчения (по методу «кольца и шара»)	98-108°C

■ Применение

Рабочие параметры

Температура в лотке	160-170 °C
Температура на ролике	170-200 °C
Влажность склеиваемых материалов	8-10 %
Оптимальная скорость работы	12-30 м/мин
Расход	200-300 г/м ²

Перед склеиванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.

Не проводить склеивание при наличии сквозняков в цехе.

Периодически проверяйте температуру клея на роликах. Температура ниже значения, рекомендуемого для применения, вызывает снижение времени схватывания клея, что может привести к некачественному склеиванию. При температуре, выше рекомендуемой клей может разлагаться с изменением цвета, вязкости и ухудшением клеящих свойств. Склейивание холодных или влажных поверхностей может привести к дефектам склеивания в связи со снижением времени схватывания клея.

В случае перерыва в работе рекомендуется снизить температуру в лотке на 30-40°C, чтобы избежать ухудшения рабочих свойств клея.

Иногда неудовлетворительные результаты склеивания могут быть вызваны типом соединяемых материалов или наличием каких-либо разделительных составов на материалах, поэтому перед склеиванием рекомендуется проводить предварительную проверку.

■ **Условия хранения и транспортировки**

Хранение продукта при повышенной влажности и температуре выше 30°C может вызвать слипание гранул и его непригодность к дальнейшему использованию.

■ **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ **Важно**

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ **Дополнительная информация**

Продукты постоянно совершенствуются.

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от конкретного технологического процесса под заказ.