



homakoll 102

Клей для облицовывания
поверхностей пленками ПВХ водно-
дисперсионный

Предназначен для облицовывания поверхностей деталей из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП) декоративными пленками на основе полимеров (ПВХ, полипропилена), пластиками CPL, пленками на основе бумаги, пропитанных термореактивными смолами с финиш-эффектом. Походит для линий каширования. Рекомендуется при ручной подаче клея на kleenamазывающие вальцы.

Свойства

- образует эластичный клеевой шов;
- обладает хорошей адгезией к полимерным материалам;
- может применяться для холодного и горячего прессования.

Тара и упаковка

Ведро 10 кг, 30 кг.

Основа

Водная полимерная дисперсия.

Технические характеристики

Динамическая вязкость по Брукфильду R6/20 при 20°C.	16000 - 29000 мПа·с
Показатель pH	6,5 – 8,5
Содержание нелетучих веществ	не менее 67%
Продукт пожаро- и взрывобезопасен	

Открытое время

8 -10 мин (зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания).

Способ нанесения

- вальцовыми kleenanoсящими станками;
- вручную шпателем.

Расход клея

90 – 100 г/м²

■ Применение

Перед облицовыванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.

Влажность склеиваемых материалов должна соответствовать техническим требованиям на них, наиболее благоприятная температура склеивания 18 – 23°C.

Не проводить склеивание при температуре ниже +10°C.

Перед применением клей тщательно перемешать.

Облицовывание производится на сырой kleевой слой сразу после нанесения клея. Облицовывание на линиях каширивания можно производить холодным (при температуре помещения), теплым (при 50-60°C), и горячим (при 70-80°C) способами.

Дальнейшую механическую обработку облицованных плит рекомендуется проводить после выдержки в штабелях не менее 8 часов.

■ Условия хранения и транспортировки

Не допускать замораживания. Нижний предел температуры 5°C.

Избегать нагревания емкостей выше 30°C.

■ Гарантийный срок хранения

6 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ Примечание

Остатки клея с изделий, оборудования и инструментов смыть водой, не дожидаясь высыхания.

Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.

■ Важно

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ Дополнительная информация

Продукты постоянно совершенствуются.

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от конкретного технологического процесса под заказ.